



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

PORTLAND ÇİMENTO TS EN 197-1:2012 CEM I 42,5 R

ÜRÜN BİLGİLERİ

Standard Tanımı : Portland Çimento klinkerinin, bir miktar alçı taşı ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) ile birlikte öğütülmesi sonucu eldir.

İçeriği : [%95 Portland Çimento klinkeri+ % 5 Minör bileşen] + % 5 Alçıtaşı

CE Numarası:  1784-CPR-0153

Standard Kimyasal Özellikler

Kızdırma Kaybı	\leq % 5
Çözünmeyen Kalıntı	\leq % 5
Kükürt Trioksit (SO_3)	\leq % 4,0
Klorür (Cl)	\leq % 0,1

Standard Fiziksel Özellikler

Priz Başlama Süresi	\geq 60 dakika
Genleşme	\leq 10 mm
2 Günlük dayanım	\geq 20,0 Mpa
7 Günlük dayanım	-
28 Günlük dayanım	\geq 42,5 Mpa \leq 62,5 MPa

Diğer özellikler

Özgül Yüzey (Blaine)	3500-3700 cm^2/g
Yoğunluk	3,10-3,15 gr/cm^3

Ürünlerimiz ;

- Rutubetten korunmalıdır.
- 10 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.
- Üç aydan fazla stoklanmamalıdır.
- Türk standartları esaslarına göre kullanılmalıdır.

URSA ÇİMENTO FABRİKASI, TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÜYESİDİR